

# MILLEFILI®

**RAMEN Nm 1,8 65%PA Polyamide 35%WO Wool**

**IMPIEGO :** Ad un filo su macchina rettilinea finezza 3

**FINISSAGGIO :** Per ottenere una mano morbida e vaporosa mantenendo l'elasticità della maglia, consigliamo di effettuare un leggero trattamento di follatura in acqua (PH 7 - 8) ad una temperatura di 20 - 25° C. La durata del trattamento varia a seconda del tipo di apparecchio usato. Nell'ultimo risciacquo consigliamo di aggiungere un ammorbidente non ionogeno e, successivamente, di centrifugare facendo attenzione a non essiccare la maglia a temperature troppo elevate ( max 75 °C ). E' utile effettuare prove di finissaggio sui capi in fase di campionario con le stesse attrezzature utilizzate per la produzione.

**SIMBOLI DI LAVAGGIO :**     

**ISTRUZIONI DI LAVAGGIO :** Consigliamo di lavare a mano a 30°C con sapone neutro, oppure a secco con solventi adatti allo scopo. **In caso di capi rigati con tinte forti e contrastanti, lavare a secco.** Asciugare in piano orizzontale.

<b>SOLIDITA' :</b>	In acqua a 30° C	A secco	Luce
(valori medi)	3	3 / 4	4

**Le solidità dei colori indicati al lavaggio a 30°C sono effettuate in conformità norme UNI EN 20105-1999-C06/ISO 105-A1S ("Degradation") e sono ottenuti eseguendo una media valori della ns. cartella; alcuni colori potrebbero avere valori inferiori e in particolare non essere conformi allo STANDARD GB 18401, contattate il nostro ufficio tecnico.**

La venditrice non si assumerà nessuna responsabilità per contestazioni derivate da difettosità o incognite del prodotto, che comunque fossero già presenti nel filato campionato. È quindi indispensabile che l'utilizzatore del filato esegua accurati test in fase di campionatura. Non si accettano reclami per quantitativi superiori a 5 Kg di filato smacchinato ed in nessun caso capi finiti e/o confezionati. Non si accetteranno reclami per filato riroccato dall'utilizzatore senza autorizzazione.

**RACCOMANDAZIONI :** A causa della naturale delicatezza di questo filato, si raccomanda di prestare massima attenzione nel maneggiarlo; la lavorazione va eseguita esclusivamente su macchinari in perfette condizioni e in assenza di asperità che possano causare rotture/degrado/snagging della gabbia. È consigliato operare a 2 o più guidafile, soprattutto in caso di punti rasato e maglia unita, unitamente a dispositivi per il controllo dell'alimentazione. Sugeriamo di effettuare, per ogni bagno, prove su capi pilota al fine di verificarne i dati medi di rientro. **Valutare l'impatto dei nodi sul capo, poiché la costruzione artigianale del filato ne determina la presenza.**

Per le caratteristiche del prodotto uno scarto del 7% è da considerarsi nei costi di tessitura. Raccomandiamo controllare attentamente i teli durante il processo di tessitura e di interrompere immediatamente la lavorazione in caso di evidenti irregolarità.

**I colori riportati nella cartella possono variare con il tipo di articolo, sono quindi indicativi. Il primo bagno varrà come ratifica colore.** L'uso di detersivi contenenti sbiancanti ottici, altera la tonalità del colore originale.

Questo filato non contiene coloranti che possono liberare le ammine vietate nel decreto legislativo tedesco del 15 / 07 / 94  
Questo filato è conforme agli standards contemplati dal regolamento REACH

**KNITTING INSTRUCTIONS :** At 1 ply on 3 gg flat bed machine

**FINISHING :** In order to obtain a soft and fluffy touch of the garment without losing its natural elasticity we suggest a light milling treatment in water (PH 7 - 8) at 20 - 25° C. The treatment time will change according to the kind of the machine used . If necessary, we suggest to add a non-ionogenic softener during the last rinse and , then , to proceed with a spin-dry cycle avoiding high temperatures ( max 75° C ). We strongly recommend to make the finishing test on sample piece with the same machine used for bulk production.

**CARE LABEL INSTRUCTIONS :**     

**CLEANING INSTRUCTIONS :** We recommend hand-washing at 30° C with neutral soap or dry cleaning with suitable solvents. **For striped garments with strong and contrasting colours, we recommend dry cleaning only.** Dry flat avoiding twisting the garment.

<b>COLOUR FASTNESS :</b>	Washing at 30 ° C	Dry Cleaning	Light
	3	3 / 4	4

**Color fastness values indicated for washing at 30°C are made in accordance with UNI EN 20105-1999-C06/ISO 105-A1S and must be considered as an average for our shade card colors; some shades might have lower values and probably may not comply the STANDARD GB 18401, please contact our technical department for more informations.**

Mill will not take any responsibility for claim coming from defects of the product already appreciable on sample yarn: it is indispensable to carefully test the yarn during this phase. Claims for amounts of yarn exceeding kgs.5 will not be accepted, as well as any claim regarding finished garments. It will not be possible to accept claims on yarn "rebound" by customer without authorization.

**SPECIAL CARES :** Being the yarn extremely delicate, it is indispensable to handle it with extreme care; knitting must be done ONLY on machines in perfect conditions and avoiding any roughness that can cause breakages/snagging/degradation of the cage. We recommend to use this yarn with two or more threadguides together with alimentation feeders especially in case of plain jersey stitches. We strongly suggest to test each single dye lot to verify the shrinkage. **The handcraft construction of this yarn determines the presence of some knots, it is important to evaluate if this represents a problem in the specific style.**

Considering yarn's structure a 7% of waste must be considered as unavoidable and figured in knitting costs.

We advise to carefully check knitted panels and to immediately stop the knitting in case of defects..

**Shades listed in the color card can vary depending on yarns constructions and content. First dye-lot will be considered as first and original color standard.**

Using soaps with optical bleaches does change the original color tone.

This quality does not contain dye-stuffs which could set free the amines listed in to the German decree dated 15 / 07 / 94  
This yarn complies the REACH regulation quality standards