

MILLEFILI®

25% GRS Recycled Polyamide
certified by ICEA
ICEA TX-538

ORGANIC BLEND
GROWN COTTON
Made with
75% OCS Organically
Grown Cotton
certified by ICEA
ICEA TX-538

NOEL

Nm 6,2

75%CO Cotton Bio 25%PA Recycled Polyamide

Impiego: ad un filo su macchina rettilinea finezza 7.

Knitting instructions: at 1 ply on 7 gg flat bed machine.

Simboli di lavaggio:

Care label instructions:



Lavare a mano in acqua tiepida con sapone neutro, oppure a secco con solventi atti allo scopo. I capi non devono essere mai lasciati pressati, ripiegati ed ammucchiati quando sono bagnati o umidi. Non centrifugare prima di aver risciacquato i capi accuratamente. Non torcere mai i capi. I capi devono essere sempre stirati a rovescio oppure tra due panni. La stabilità dimensionale e l'aspetto del capo saranno ottimali solo in seguito al primo lavaggio in acqua. Per capi rigati a colori contrastanti, lavare a secco. Le istruzioni di lavaggio riportate indicano i limiti entro i quali il filato mantiene le proprie caratteristiche. Per apporre le etichette nei capi finiti come suggerito l'utilizzatore del filato dovrà prima effettuare i test necessari. Alcuni parametri potrebbero infatti variare a causa del punto maglia, finissaggio, stampa o altre operazioni che potrebbero dare origine a sostanziali modifiche strutturali dei quali Millefili non si assumerà responsabilità. La stabilità dimensionale e l'aspetto del capo saranno ottimali solo in seguito al primo lavaggio in acqua con sapone neutro. Per capi rigati a colori contrastanti lavare a secco.

| | | |
|-------------------------|------------------------|-----|
| Lavaggio 40°C. in acqua | Water 40°C. | |
| degrado: | degradation: | 3/4 |
| scarico cotone: | staining on cotton: | 3/4 |
| scarico poliammide: | staining on polyamide: | 3/4 |
| scarico acrilico: | staining on acrylic: | 3/4 |

Le solidità dei colori indicati al lavaggio a 40°C sono effettuate in conformità norme UNI EN 20105-1999-C06/ISO 105-A1S ("Degradation") e sono ottenuti eseguendo una media valori della ns. cartella.

La venditrice non si assumerà nessuna responsabilità per contestazioni derivate da difettosità o incognite del prodotto, che comunque fossero già presenti nel filato campionato. È quindi indispensabile che l'utilizzatore del filato esegua accurati test in fase di campionatura.

Non si accetteranno reclami per quantitativi di tessuto superiore a Kg. 5 per ogni bagno di tintura, in nessun caso capi confezionati. Non si accetteranno reclami per filato ri-roccato dall'utilizzatore senza autorizzazione.

È consigliato operare a 2 o più guidafile, soprattutto in caso di punti rasato e maglia unita, unitamente a dispositivi per il controllo dell'alimentazione. **A causa della naturale delicatezza di questo filato, si raccomanda di prestare massima attenzione nel maneggiarlo; la lavorazione va eseguita esclusivamente su macchinari in perfette condizioni e in assenza di asperità che possano causare rotture/degrado/snagging.**

Per la costruzione del filato, è da considerarsi nella norma una leggera torsione dei teli.

Per queste caratteristiche uno scarto del 7% è da considerarsi nei costi di tessitura. Raccomandiamo di controllare attentamente i teli durante il processo di tessitura e di interrompere immediatamente la lavorazione in caso di evidenti irregolarità. L'uso di detersivi contenenti sbiancanti ottici, altera la tonalità del colore originale.

I colori di cartella sono soggetti a variazioni da lotto a lotto.

Questo filato è conforme agli standards contemplati dal regolamento REACH.

We recommend hand-washing in warm water with neutral soap or dry-cleaning with suitable products. Never leave garments folded or pressed together, especially if being washed for the first time. Do not tumble dry unless the item has been thoroughly rinsed. Never wring out the garments. Items must be ironed on the reverse side between two cloths. Garment dimensionality and look will be optimal only after the first washing. Washing instructions here mentioned indicate the limit to maintain yarn's characteristic Customer must make all necessary tests before labelling garments as suggested.

Some parameters may vary because of stitch, finishing, printing or any other procedure that may modify yarn's structure and of which mill won't be responsible. Garment dimensionality and look will be optimal only after the first washing with neutral soap.

For striped garments with strong and contrasting colours we recommend dry cleaning only.

| | | |
|----------------------|--------------------------|---|
| Lavaggio a secco: | Dry cleaning: | 4 |
| luce: | color fastness to light: | 3 |
| colori ecrù e chiari | ecrù and light colors | |
| luce: | color fastness to light: | 4 |
| colori medi e scuri | medium and dark colors | |

Color fastness values indicated for washing at 40°C are made in accordance with UNI EN 20105-1999-C06 / ISO 105-A1S ("Degradation") and must be considered as an average for our shade card value.

No liability will be assumed for claim coming from defects of the product already appreciable on sample yarn: it is indispensable to carefully test the yarn during this phase.

Claims for amounts of yarn exceeding kgs.5 for each dyelot will not be accepted, as well as any claim regarding finished garments. It will not be possible to accept claims on yarn "rewound" by customer without authorization.

We do recommend to use this yarn with two or more threadguides together with alimentation feeders especially in case of plain jersey stitches. **Being the yarn extremely delicate, it is indispensable to handle it with extreme care; knitting must be done only on machines in perfect conditions and avoiding any roughness that can cause breakages/snagging/degradation.**

A slight torquing effect must be considered as unavoidable due to the yarn.

Considering yarn's structure a 7% of waste must be considered as unavoidable and figured in knitting costs.

We advise to carefully check knitted panels and to immediately stop the knitting in case of defects.

Using soaps with optical bleaches does change the original color tone.

A "difference" in the color's tone among the dye-lots is unavoidable.

This yarn complies the REACH regulation quality standards.



Colori disponibili per campionatura



Colors available for samples